

Woodfiber® HEMP BLOX

Woodfiber HEMP BLOX er fleksible murbatts med høj densitet og gode lydtekniske egenskaber

Teknisk information.	
Norm	EAD No. 040005-00-1201 / June 2015
Densitet	45 kg/m ³
Nominel Lambda værdi λ_D	0,037 W/(mK)
Beregningsmæssig Lambda Værdi λ_B	0,039 W/(mK)
Brandklasse EN 13501	C-s2,d0
Materialeklasse jf. DIN 4102	B2
Diffusionsmodstandstal μ	≤ 2
μ værdi (Z-værdi, omregnet) 100mm.	(Z = 1,02 – 1,84) 100 mm.
Varmelagringskapacitet	2300 J/(kg K)
Fremstillingsmetode	Tørfremstilling
Varedeklaration	Hampefibre 90 % (Behandlet med soda) Pes Bico binder 10 %

Leveringsmuligheder / Cl. 2.2.12 (EAD) 040005-00-1201			
		Standard	Tolerance
Tykkelse	100 – 125 mm.	100, mm.	$\pm 3,0 \%$
Længde	1.100 mm.	1.100 mm.	$\pm 2,0 \%$
Bredde	267 mm.	267 mm.	$\pm 1,5 \%$
Pallehøjde	2.600 mm.	2.600 mm.	

Vægt pr. Kvadratmeter og pr. Batts		
Tykkelse i mm.	1 m ²	267 x 1.100 (0,294 m ²)
100	4,5 kg	1,3 kg
125	5,6 kg	1,65 kg

Lydegenskaber Woodfiber® HEMP BLOX / klasse C / EN ISO 354:2003; EN ISO 11654:1997	
125 Hz	0,25
250 Hz	0,50
500 Hz	0,65
2000 Hz	0,80
4000 Hz	0,75

Sikkerhed



Der henvises til Branchevejledningen om "STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN"

