

## Montagevejledning Woodfiber® CLAY DECORATIVE 0-0,6 mm.

Woodfiber® CLAY DECORATIVE skal anvendes i kombination med Woodfiber® STRONGBOARD.

Inden montage skal pladen være fuldstændig ren og fri for støv, snavs og andre urenheder.

Woodfiber® STRONGBOARD skal opbevares og lagres tørt inden montage.

Woodfiber® STRONGBOARD **skal** fuldlimes i alle samlinger med Farmacell klæbefuge Greenline 310 ml. overskydende lim aftørres

Overfladen efterses for eventuelle gennemslag af harpiks, som primes med en vandbaseret, isolerende og spærrende

grundmaling til pud. Som 743 ISO Trægrund. Indvendige og udvendige hjørner forstærkes med Knauf Corner Flex, som limes med Farmacell klæbefuge Greenline 310 ml. Overfladen på Woodfiber® STRONGBOARD slibes let for at fjerne niveaufremspring.

Afhængigt af temperaturforhold kan slutpudsen derefter påføres og filtses med pudsebræt for at opnå den ønskede overfladestruktur. For at sikre en så tæt og lukket overflade som muligt anbefales brug af et hårdt plastbræt ved filtsning.

Blandingsforhold & Pigment	
Pose / Tørt	25 kg.
Færdigblandet / Vådt	35 L. spand med låg
25 kg. Woodfiber CLAY / 1 ds. Pigment	1: 1
25 kg. Woodfiber CLAY / Vand	25 kg. / 9 – 11 L. – Hviletid 30 min. Før anvendelse

Vægt pr. Kvadratmeter og pr. pose		
Tykkelse i mm.	1 m <sup>2</sup>	25 kg
1,2 - 2	1,4 kg for 2 lag	16 m <sup>2</sup>

Lagtykkelse	
1 lag	0,6 mm.
2 lag	0,6 mm.

Tørretid ved 20 grader	
Tørretid 1 lag	5 timer
Tørretid 2 lag	20 timer

## Pigmentering

Ved pigmentering med farver, tilsættes først vand, herefter pigment som omrøres grundigt og tilslut Woodfiber® CLAY DECORATIVE 0-0,6 mm. som omrøres i min. 5 min.

## Sikkerhed



Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN ”